

## SISTEMI PER LA DEUMIDIFICAZIONE

(Sistema tradizionale)

CONSIGLI APPLICATIVI

### PREPARAZIONE

Asportare completamente tutte le parti di intonaco ammalorato. Lavare abbondantemente con acqua in modo da diminuire la concentrazione di Sali sulla superficie e lasciare asciugare naturalmente in modo da eliminare l'umidità in eccesso.



Applicare a pennello in modo uniforme la prima mano di **Antisulphate** diluito 1:1 con acqua e lasciare agire per 24 ore. Applicare la seconda mano di **Antisulphate** senza diluizione fino a saturazione lasciando agire per 24-48 ore prima di continuare il ciclo. Umidificare con acqua la superficie prima dell'applicazione.

Impastare **Sanoprimer** con circa il 24% di acqua fino a ottenere una boiaccia da applicare in 2 mani a pennello in modo uniforme su tutta la superficie da trattare, avendo cura di applicare la seconda passata quando la precedente ha fatto presa, curando bene l'applicazione senza lasciare zone di muratura scoperte. Applicare **Sanoprimer** con **Betonrapid** o con **Replicem**. Ad appassimento avvenuto e non oltre le 24 ore rinzaffare con **Sanosettef**. Impastare **Sanosettef** con circa 25% di acqua per almeno 5 minuti fino a ottenere una pasta omogenea, applicare la pasta in strati successivi fresco su fresco fino a ottenere lo spessore desiderato. Lasciare stagionare opportunamente

Applicazione in strati successivi "fresco su fresco" dell'intonaco deumidificante **Sanobeton Una** fino ad ottenere lo spessore desiderato (non minore di 2 cm).

Colorata a pennello: applicare **Rasasoft** per ottenere una finitura a civile e lasciare stagionare. Rifinire con **Silisetef Paint**.

Colorata a spessore: se necessario rasare con **Rasasoft** e lasciare stagionare. Utilizzare prodotti della linea **Silisetef** in funzione dell'aspetto estetico che si vuole ottenere.

### SOLUZIONI SETTEF



#### ANTISULPHATE

Neutralizzatore di sali solubili



#### SANOPRIMER

Boiaccia di preparazione per intonaco deumidificante



#### BETONRAPID

Malta antiritiro tixotropica fibrorinforzata a presa rapida



#### REPLICEM

Malta antiritiro tixotropica fibrorinforzata a presa medio-rapida



#### SANOSETTEF

Intonaco deumidificante a base cementizia

## **SOLUZIONI SETTEF**



### **SANOBETON UNA**

Intonaco  
deumidificante  
monomani a base  
cementizia



### **Rasasoft**

Rasante antiritiro a  
basso modulo  
elastico per finiture a  
civile su vecchi  
intonaci



### **Silisettef Paint**

Pittura liscia ai  
silicati per esterni