

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ricostruzione fregi e ornamenti

PREPARAZIONE

Asportare le parti incoerenti o in fase di distacco. Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di polvere.

APPLICAZIONE



Umidificare con acqua le superfici da ripristinare. Creazione di ponte di aggancio con boiaccia preparata con **Betonprimer** diluito con acqua



Impastare **Replicem** con circa il 24% di acqua fino a ottenere una pasta omogenea. Applicare a cazzuola in strati successivi fresco su fresco la pasta ottenuta.



Eeguire la rasatura di pareggio sul supporto umido con **Rasacem – Civilras** diluiti con acqua.

SOLUZIONI SETTEF



BETONPRIMER

Boiaccia passivante anticarbonatazione per ferri d'armatura



REPLICEM

Malta antiritiro tixotropica fibrinforzata a presa medio-rapida



RASACEM

Rasante antiritiro tixotropico per finiture a civile su calcestruzzo



CIVILRAS

Rasante per finiture a civile su calcestruzzo

In funzione dell'aspetto estetico che si vuole ottenere, utilizzare prodotti delle linee:

Betonset Mar, protettivo colorato a base di resine acriliche in fase acquosa, Rivestimenti plastici e acrilici (Flesscoat), Acrilsilossanici (Silacryl), Silossanici (Ancorall).