

SISTEMA ELASTOMERICO (Ripristino di intonaci micro fessurati)

PREPARAZIONE

Asportare le eventuali efflorescenze. Asportare completamente le vecchie pitture spazzolare o intervenire con idrogetto.

APPLICAZIONE



Applicare a rullo o a pennello in modo omogeneo evitando colature **Isolfless MV**, primer consolidante a elevata penetrazione.



Dopo almeno 4 ore dalla preparazione del fondo applicare **Rasoflex** o **Elastofill** per mezzo di un frattazzo metallico affogando la Rete all'interno di due strati di **Rasoflex**. Lisciare la superficie ottenuta sempre con lo stesso attrezzo.



In funzione dell'aspetto estetico che si vuole ottenere, utilizzare prodotti della linea: **Flesscoat Cortina Special**, rivestimento acrilico fibrorinforzato ad aspetto rasato rustico grana fine o media.

Linea Elastoset (**Elastoset Cortina Fine**, **Elastoset Paint**, **Elastoset Quartz**).

SOLUZIONI SETEF



ISOLFLESS MV

Fissativo a solvente ad alta penetrazione per fondi murali



RASOFLEX

Rasante in pasta per facciate



ELASTOFILL

Sigillante elastomerico a effetto riempitivo



FLESSCOAT CORTINA SPECIAL

Rivestimento acrilico fibrorinforza o ad aspetto rasato rustico



ELASTOSET CORTINA FINE

Rivestimento elastomerico ad aspetto rasato fine

SOLUZIONI SETEF



ELASTOSET PAINT

Pittura elastomerica
liscia di alta qualità
ad aspetto satinato



ELASTOSET QUARTZ

Pittura elastomerica
riempitiva di alta
qualità ad aspetto
opaco