

Codice scheda SET463026

<b>Denominazione</b>	<b>ANCORALL PRIMER</b>
<b>Descrizione</b>	Fissativo consolidante per finiture silossaniche.
<b>Caratteristiche principali</b>	<b>ANCORALL PRIMER</b> è un fissativo idrofobizzante a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici. Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato come consolidante e come pre-trattamento per tutte le superfici dove si applichino prodotti della Linea Silossanici. ANCORALL PRIMER grazie all'alta capacità di penetrazione consolida in profondità l'intonaco, rendendolo nel contempo idrorepellente senza alterarne la permeabilità al vapore acqueo.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	AO.A.O.A.2.FC Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, acrililossanica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per Ancorall Primer (cat. A/h): 30 g/L (2010). Ancorall Primer contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Norme d'impiego e Preparazione del supporto</b>	Spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di sporco, le parti poco aderenti e le eventuali efflorescenze. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e procedere all'applicazione. <b>Superfici murali nuove, stagionate, finite a civile:</b> ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. <b>Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate:</b> - <b>pitture</b> , asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; - <b>vecchi rivestimenti</b> , sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE RISANANTE. Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con BONDING GRIGIO o BIANCO previo consolidamento della parte con ISOLFLESS MV e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare (V. gamma SETTEF). Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. In caso di disomogeneità estese rasare l'intera superficie con BONDING BIANCO o GRIGIO e lasciare stagionare.
<b>Applicazione</b>	Applicare una mano di ANCORALL PRIMER a pennello o a rullo. Diluire fino ad un max. di 1:1 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche; fino a totale impregnazione del supporto. Attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione dei prodotti di finitura. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
<b>Consigli pratici</b>	Non applicare ANCORALL PRIMER su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +30°C. Applicare preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.</li><li>• Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li></ul>
<b>Voce di capitolato</b>	Fissativo idrofobizzante resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, <b>ANCORALL PRIMER</b> Settef, a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, da applicare su superfici esterne già preparate, eventualmente bonificate con SOLUZIONE RISANANTE, a mezzo pennello o rullo. Parte integrante del Ciclo Silossanico Settef. Consumo indicativo di 0,14 / 0,20 Lt/mq per mm di spessore al prezzo di € _____ mq compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi e di eventuali preparazioni della superficie.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Liquido neutro
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,950 ÷ 1,050
Viscosità Brookfield Cps	MPL 021 (UNI 2196)	200 ÷ 300
Resa teorica per mano Mq/Lt	MPL 052 (ISO 7254)	5 ÷ 7,5
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	19 ÷ 23
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Coeff. Resistenza al passaggio del vapore acqueo	MPL 099 (DIN 52615)	$\mu = 30$
Assorbimento d'acqua capillare	MPL 099 (DIN 52615)	$W: 0.08 \text{ Kg/h}^{1/2} \cdot \text{m}^2$
Fuori Polvere h	MPL 033	Max 1
Secco al tatto h	MPL 033	5 ÷ 6
Secco in profondità h	MPL 033	5 ÷ 6
Sovraverniciabilità h	MPL 037	24
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Incolore
Legante		Acrilosilossanica
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Max 1 : 1
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Max 1 : 1

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Paints Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

M.P.I. S.p.a.

Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

**SETTEF**

Sede Commerciale:  
Via Castellana, 201 – 31023 Resana (TV) Italy  
Tel +39 0423 7387 - Telefax +39 0423 738888 [www.settef.it](http://www.settef.it) – [info@settef.it](mailto:info@settef.it)