


Denominazione	CIVILRAS
Descrizione	Rasante per finiture a civile su calcestruzzo.
Caratteristiche principali	CIVILRAS è un prodotto in polvere a base di leganti idraulici, calce, inerti silicei selezionati e promotori di adesione. Idoneo per la realizzazione di rasature a civile su calcestruzzo e intonaci cementizi stagionati.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.C.2.TA Stucco per strato di fondo, in polvere ad indurimento chimico reattivo, opaco, base cemento.
Norme d'impiego e Preparazione del supporto	Asportare le parti incoerenti o in fase di distacco; eliminare gli oli disarmanti se presenti e spazzolare accuratamente la superficie per eliminare ogni traccia di polvere. Prima di procedere verificare che il supporto sia assorbente. Nel caso di CLS sfarinante, consolidare preventivamente con lattice universale UNILAT diluito 1 a 5 con acqua almeno 4 ore prima dell'applicazione di CIVILRAS; in questo caso sostituire il 3% di acqua d'impasto del CIVILRAS con UNILAT.
Applicazione	Eseguire la rasatura sul supporto umido, dopo aver impastato CIVILRAS con circa 22% d'acqua (esempio un sacco da 25 Kg con 5.5 Lt di acqua) fino ad ottenere una pasta omogenea; tale pasta deve essere applicata a frattazzo d'acciaio in spessori da 0,2 a 0,5 cm e va rifinita con frattazzo di spugna.
Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">▪ Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.▪ Non applicare su fondi assolati o con condizioni di temperatura inferiori a + 5°C.▪ Non applicare su supporti gelati.▪ Evitare l'applicazione in pieno sole.▪ Non applicare su superfici in gesso.▪ Non modificare il prodotto con altri inerti o leganti.▪ Curare la maturazione del prodotto applicato inumidendo per il primo giorno se necessario.▪ Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.▪ Conservare non oltre 8 mesi nelle confezioni originali integre al riparo dall'umidità.▪ Attendere che l'applicazione stagioni prima di procedere con l'applicazione della finitura. Per le finiture si rimanda alla gamma Settef.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Il pH dopo miscelazione con acqua è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.• Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
Voce di capitolato	Rasante a finitura a civile per CLS e per intonaci cementizi, CIVILRAS Settef, a base di speciali leganti idraulici modificati, calce, inerti silicei selezionati e promotori di adesione, da applicare a frattazzo d'acciaio e da rifinire a frattazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di circa 0.5 cm e consumo di 1.5 Kg/mq per mm di spessore. Adatto all'impiego su calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Consumo teorico (per 1mm di spessore) kg/mq	MPL 059	1,5
Resistenza a compressione MPa	(UNI EN 12190)	18
Granulometria massima Mm	(UNI EN 12192-1)	0,6
Adesione MPa	(UNI EN 1542)	1,95
Massa volumica Kg/m ³	(UNI EN 12190)	1500
Tempo di irrigidimento Min.	(UNI EN 13395-1,2)	120
Cicli gelo-disgelo MPa	(UNI EN 13687-1)	1,94
Contenuto cloruri %	(UNI EN 1015-17)	0,0025
Spessore consigliato mm per mano	MPL 066	1,5 ÷ 2,0
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	Min 99
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	8 mesi
Sovraverniciabilità h	MPL 0048	Dopo Stagionatura
Esterni /Interni		SI / SI
Legante		Idrraulico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola Acqua d'impasto	MPL 063	22%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Paints Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti



Lun - giov: 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30

M.P.I. S.p.a.

Sede Legale:
Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

SETTEF

Sede Commerciale:
Via Castellana, 201 - 31023 Resana (TV) Italy
Tel +39 0423 7387 - Telefax +39 0423 738888
www.settef.it - info@settef.it