


FONDO RIEMPITIVO ED UNIFORMANTE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE Fondo riempitivo ed uniformante a base di resine acriliche, promotori di adesione, pigmenti inorganici, inerti minerali, additivi stabilizzanti. Particolarmente indicato come mano intermedia su intonaci rappezzati, o mal rifiniti prima dell'applicazione di finiture lisce ai silicati, idoneo anche per interventi di ripristino nei centri storici.

CARATTERISTICHE

- Buona durezza.
- Elevato potere riempitivo.
- Fondo di collegamento per prodotti a base Silicati, Silossani e Acrilici.

DESTINAZIONE

- Superfici murali interne ed esterne.
- Vecchie pitture o rivestimenti organici leggermente sfarinanti.
- Supporti porosi e/o sfarinanti
- Fondi scabri.

COLORI

- IDROGRIP è disponibile nel colore bianco

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

- B2.C0.A2.FB
- Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, acrilstirenica

CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)

- Primer fissanti
- Valore limite UE di COV per IDROGRIP. (cat. A/h): 30 g/L (2010).
- IDROGRIP contiene al massimo 30 g/L di COV.

CONFEZIONAMENTO

- IDROGRIP è disponibile nel formato da 25 kg

ALTRI DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto e finitura	opaca	
Massa volumica g/ml	1,68 ÷ 1,74 g/ml	UNI 8910
Viscosità Brookfield cps	18.000 ÷ 24.000	ASTM D 2196
Consumo indicativo per mano Kg/m ²	0,8 ÷ 1,2	ISO 7254
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco al tatto h	Max 1	
Secco in profondità h	Max 24	
Sovraverniciabilità	4 ÷ 6	

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE Pronto all'uso, al massimo diluire con il 10% di acqua.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE Pennello, rullo di lana.

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Superfici murali mai dipinte	Accertarsi che il supporto sia correttamente stagionato e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.	Applicare IDROGRIP con pennello o rullo di lana.
Superfici murali mai dipinte e degradate	Togliere spazzolandoli detriti non aderenti, rinzaffare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate.	
Superfici murali dipinte	Asportare completamente il rivestimento filmogeno sfaldante. Demolire le parti di intonaco ammalorate, ripristinarle con malte ed attendere il tempo di stagionatura	

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Con acqua, subito dopo l'uso.

- AVVERTENZE**
- L'intonaco deve essere correttamente stagionato, esente da tracce di polveri oli e grassi, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
 - Condizioni dell'ambiente e del supporto:
umidità del supporto: < 10 di U.R.
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
umidità del supporto: < 10 di U.R
 - Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

- PRECAUZIONI DI SICUREZZA**
- Conservare al riparo dal gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso
 - Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
 - I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di IDROGRIP con un consumo medio di _____ Kg/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30